

RAKU-MITSU

SOLARGIL®

TERRE SPECIALE RAKU CHAMOTTEE 0-0,5 mm

Description :

Terre blanche **spéciale pour le raku**, avec 40% de chamotte 0-0,5 mm
Idéale pour le tournage ou sculptures de grandes et moyennes pièces

Analyse Chimique % :

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	MnO	PF 1000°C
62.5	27.20	0.80	1.10	0.40	0.30	1.40	2.10	-	5.50

Caractéristiques techniques :

Retrait total (séchage+cuisson) à 1000°C : **6.5%**

Absorption d'eau à 1000°C : **14%**

TEMPERATURE DE CUISSON : **1000°C – 1100°C** (*maximum 1300°C*)

Coefficient de dilatation 20-520°C : **50 x 10⁻⁷**

*******RAKU MITSU peut aussi être utilisée comme grès blanc
1280°C-1300°C**

SOLARGIL sa. La Bâtisse 89520 – MOUTIERS en PUISAYE 03 86 45 50 00
SOLARGIL en PROVENCE 04.90.20.28.76 /SOLARGIL en LANGUEDOC 04 67 87 51 11
Solargil en Pays Cathare 04 68 60 15 56