

# GRES BLANC TRES FIN

## GB 10

1250°C- 1300°C

SOLARGIL®

*Idéale pour le tournage, calibrage*

*Existe en lisse, chamotté 0-0,2 et 0-0,5 mm*

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Analyse chimique % :

SiO <sub>2</sub> .....	71.50
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .	19.70
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .....	0.67
TiO <sub>2</sub> .....	0.94
MgO .....	0.27
CaO .....	0.17
K <sub>2</sub> O .....	2.01
Na <sub>2</sub> O .....	0.54
<i>Perte au Feu .....</i>	<i>5.10</i>

#### Retrait :

Séchage :	5.80%
Cuisson (1280°C) :	6.20 %
Total à 1280°C :	12.00% (d'humide à cuit)

Température de cuisson recommandée : 1250°C-1280°C

Coefficient de dilatation : **63 x 10<sup>-7</sup>**

Présentation : En pains désaérés 10 kg et en poudre de coulage