

Faïence Rose Thé **FAENZA**

970°C – 1080°C SOLARGIL®

Description:

Terre faïence fine (tamisée en maille n°80), **Silico-calco-magnésienne** pour modelage, tournage et estampage.

Contient une argile rouge, amenant le fer qui donne cette couleur particulière rose thé.

Le biscuit avec un émail blanc, permet de recréer l'esprit de la faïence Italienne.

Analyse Chimique % :

SiO ₂	Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	MnO	PF 1080°C
68.95	16.32	2.14	1.11	6.49	2.41	0.61	0.55	- 11.45

Caractéristiques techniques :

Lisse

Retrait séchage :	4.2%
Retrait cuisson à 1080°C :	entre 2% et 3%, selon la température.
Absorption d'eau à 1080°C :	15.00%

Température de cuisson conseillée :

Biscuit :	1050°C- 1080°C
Cuisson émail :	970°C-1020°C
<u>Coefficient de dilatation</u> 20°-520°C :	72x10 ⁻⁷

*Pour info : bon accord avec notre **couverte PR 500 et blanc PR1/B***

SOLARGIL sa. La Bâtisse 89520 – MOUTIERS en PUISAYE 03 86 45 50 00

SOLARGIL en PROVENCE 04.90.20.28.76 SOLARGIL en LANGUEDOC 04 67 87 51

SOLARGIL à PARIS 01 46 72 25 65