



Vicente Diez

arcillas minerales y pastas cerámicas
clays minerals and ceramic bodies

FICHA TÉCNICA	
PRODUCTO: ESMALTE VD	TRANSPARENTE BRILLO 1240-1280°C

ESMALTE TRANSPARENTE

HUMEDAD

< 1 %

FORMATO

Sacos de 25 Kg

COEFICIENTE DE DILATACIÓN (50-300°C)

$$\alpha_{50-300} = 66 * 10^{-7} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

$$\alpha_{300-500} = 73 * 10^{-7} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

TEMPERATURA DE TRANSFORMACIÓN

666 °C

TEMPERATURA DE REBLANDECIMIENTO

673 °C

TEMPERATURA DE SELLADO

1080-1090 °C

COMPOSICION APROXIMADA

Al ₂ O ₃	BaO	CaO+MgO	Na ₂ +K ₂ O	PbO	SiO ₂	ZnO	ZrO ₂	B ₂ O ₃
10	4	8	5	0	65	8	0	0