

Grès fabriqué par Solargil combinant les argiles de la GSA et de la MJ. Excellent pour le tournage, l'estampage, le calibrage et le modelage. Développe très bien les bleus de fer.

 Stoneware made by Solargil combining GSA and MJ clays. Excellent for throwing, stamping, sizing and modelling. Develops iron blues very well.	 Gres fabricado por Solargil combinando arcillas GSA y MJ. Excelente para lanzar, estampar, encolar y modelar. Desarrolla muy bien los azules de hierro.	 Gres prodotto da Solargil combinando argille GSA e MJ. Eccellente per il lancio, lo stampaggio, la calibratura e la modellazione. Sviluppa molto bene i blu del ferro.	 Von Solargil hergestellter Sandstein, der die Tonarten GSA und MJ kombiniert. Hervorragend geeignet zum Drehen, Prägen, Kalibrieren und Modellieren. Entwickelt sehr gut Eisenblau.
---	---	--	---

Données

Techniques

T °C Biscuit :	980 - 1 000 °C
T °C Cuisson :	1 250 - 1 270 °C
Retrait séchage :	5,80 %
Retrait cuisson	6,66 %
Absorption d'eau :	1,00 %
Coefficient de dilation :	55 x 10 ⁻⁷ entre 0-500 °C
Indice de plasticité	20,70 %

Chimiques

SiO₂	71,31
Al₂O₃	23,12
Fe₂O₃	1,04
TiO₂	1,02
CaO	0,30
MgO	0,38
Na₂O	0,21
K₂O	1,61

Pain de 10 kg | 100 unités par palette | poids total 1000 kg

