

1280° - 1300°

Gres adecuado para
modelado, escultura
y Rakú. / Stoneware
for modelling,
sculpture and Raku.



VICENTE

DÍEZ

DESDE 1920



GRES GECH 0.5

Gres chamotado | Grogged stoneware

REF: AG304031

Propiedades **crudo**/Green dataHumedad aproximada | *Water percentage*: **22**Porcentaje/Tamaño Chamota | *Percentage/Chamotte Size*: **30%|0-0,5 mm**Consistencia Penetrómetro | *Penetrometer PT-207 Øcm²/Size*: **0,9-1,1 kg/cm²**Indice de Plasticidad (*Pfefferkorn*) | *Plasticity Index*: **-- %**Propiedades **seco**/Dry dataContracción secado a 110°C | *Drying shrinkage 110°C*: **6,5%**Propiedades **cocción**/Fired dataCoeficiente dilatación ($\times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$) | *Thermal expansion*: $\alpha(25-500)$: **55,7**Pérdida al fuego (1025°C) | *Loss on ignition (1025°C)*: **7,5 %**Temperatura de cocción | *Firing temperature*: **1280°C**Contracción cocción | *Firing shrinkage*: **8,1%**Color de cocción (CieLab) | *Fired colour (CieLab)*: **L 60,35 a 8,2 b 27,62**Absorción de agua | *Water absorption*: **5 %**

Presentación/Packaging

Paquete | *Package*: **12,5 Kg**Unidades por palet | *Unit per pallet*: **84 paquetes/packs**Peso total | *Total weight*: **1050 Kg**

Esta información técnica es de carácter orientativo, establecida a partir de la caracterización y análisis de muestras representativas y de valores de nuestros controles de producción. Las características de nuestros productos serán susceptibles de modificación.

This technical information is only an orientative way, established from the characterization and analysis of representative samples, and from routine production averages.

Product characteristics are subject to modifications.