

GRM LISSE

1 240 - 1 260 °C

Existe aussi avec 15 % de chamotte 0-0,5 mm

Grès brun de Moutiers

Argile à grès ocré extraite de notre carrière à Moutiers-en-Puisaye.

Très plastique, convient pour le tournage et le modelage.

 Ochre-coloured stoneware clay extracted from our quarry at Moutiers-en-Puisaye. Very plastic, suitable for throwing and modelling.	 Arcilla arenisca de color ocre extraída de nuestra cantera de Moutiers-en-Puisaye. Muy plástica, adecuada para el torno y el modelado.	 Argilla arenaria di colore ocre estratta dalla nostra cava di Moutiers-en-Puisaye. Molto plastica, adatta per la tornitura e la modellazione.	 Ockerfarbener Sandsteinton, der in unserer Grube in Moutiers-en-Puisaye abgebaut wird. Sehr plastisch, eignet sich zum Drehen und Modellieren.
--	--	---	--

Données

Techniques

T °C Déglazé :	1 000 °C
T °C Cuisson :	1 240 - 1 260 °C
Retrait séchage :	4,00 %
Retrait cuisson	8,00 %
Absorption d'eau :	0,20 %
Coefficient de dilatation :	---
Indice de plasticité	21,00 %

Chimiques

SiO₂	68,68
Al₂O₃	24,83
Fe₂O₃	2,56
TiO₂	1,54
CaO	0,27
MgO	0,43
Na₂O	0,12
K₂O	1,55

Pain de 10 kg | 100 unités par palette | poids total 1000 kg