



vicente diez

arcillos minerales y pastas cerámicas
clays minerals and ceramic bodies

VICENTE DIEZ, S.L
CAMINO DE ALDAYA 6
46940 MANISES (VALENCIA)
B46139291

FICHA TÉCNICA	FECHA DE REVISIÓN: <i>Enero 2007</i>
PRODUCTO: <i>GRES S1 – XTR</i>	Observaciones:
Nº de revisión: 2	

FICHA TECNICA GRES S1 – XTR

Descripción: Pasta extrusionada

Humedad suministro: > 19 %

Temperatura de Cocción:

- bizcochado: 950°- 980°C
- cocción: 1220 – 1260 °C.
- En atmósfera oxidante: color gris crema claro.
- En atmósfera reductora: color gris más oscuro.

Contracciones:

- Contracción en seco : 3.5-5.5 %
- Contracción total (cocido 1280°C) : 12-15 %

Porosidad (1250 °C) : < 0.5 %

Deformación pirolástica (1280°C): 17 ± 3 mm.

